



DECOROC

Peinture minérale en phase aqueuse.

DESCRIPTION

DECOROC est une peinture minérale prête à l'emploi. Son pouvoir couvrant est excellent. Son aspect sec est mat. Elle présente une excellente résistance aux intempéries. Elle laisse respirer le support, ce qui fait qu'elle ne s'écaille pas, ni ne cloque sur les murs sujets aux remontées capillaires d'humidité. En raison de ses caractéristiques chimiques, **DECOROC** participe à l'assainissement de l'air, car elle est antifongique et antibactérienne. **DECOROC** est livré en seaux de diverses capacités.

Son aspect est blanc et onctueux.

DOMAINES D'APPLICATION

DECOROC s'applique sur tous les supports minéraux intérieurs et extérieurs, enduits neufs ou anciens non peints, à base de chaux, de ciment, grès, etc...Elle peut s'appliquer également sur une ancienne peinture minérale.

En aucun cas, **DECOROC** sera appliqué sur un support à base de plâtre (plâtre, enduit de lissage)

L'application de **DECOROC** sur un enduit neuf à base de ciment ne se fera qu'au terme d'un séchage d'au moins 14 jours (risque d'efflorescences). Pour la peinture d'un béton, on attendra un délai de 28 jours.

PREPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être sec, propre, exempt de traces de graisse, de sels et non poussiéreux. En cas de présence de peinture organique, (latex, résine, polymère), celle-ci doit être totalement éliminée. En cas de présence de sels, il est conseillé de reprendre l'enduit-support. Les fissures et les micro-fissures doivent être rebouchées avec l'enduit **ENDUIPLAST**. Si nécessaire, il est bon d'humecter le mur avant l'application, surtout si le support vient d'être surchauffé par le soleil.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant emploi.

Si besoin, ajouter à la demande des colorants exclusivement minéraux, du type **COLEOR**.

Si nécessaire, appliquer auparavant, le diluant-fixateur minéral « **DECOFIX** » :

Se reporter au tableau joint pour déterminer la procédure de mise en œuvre en fonction du support.

IMPORTANT : Ne jamais diluer **DECOROC** à l'eau. Utiliser exclusivement **DECOFIX** pour ne pas dégrader les caractéristiques du système.

Appliquer à la brosse ou au rouleau

Eviter d'appliquer sur les façades directement exposées au soleil pendant le travail et immédiatement après.

Un délai de 5 à 6 heures est recommandé entre chaque application des couches successives.

Le nettoyage des outils se fait à l'eau immédiatement après usage.

CONSERVATION

Douze mois dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur excessive

Le stockage sera assuré dans un endroit frais, et à l'abri du gel.
(Risque d'épaississement en cas de stockage par forte chaleur)

CONSEILS DE SECURITE

Produit alcalin. Protéger les yeux et la peau.

Pendant le travail protéger les vitres, l'aluminium, les vernis contre des projections accidentelles.

En cas d'éclaboussures, nettoyer à l'eau.



DECOROC est un produit COLEO fabriqué par EFPB – BP 1234 – Nouakchott – (Mauritanie) suivant les standards de contrôles européens.



DECOROC

Recommandations pour la mise en œuvre

Aspect du support	Opération 1	Opération 2	Opération 3	Opération 4	Opération 5	Consommation L/M2
Neuf, fin, absorbant	Lavage	Decofix	Decoroc dilué à 10% de Decofix	Decoroc		Decoroc 0,35 Decofix 0,14
Neuf, grenu, très absorbant	Lavage	Decofix	Decoroc dilué à 10% de Decofix	Decoroc		Decoroc 0,45 Decofix 0,18
Neuf, fin, peu absorbant	Decoroc dilué avec 10% de Decofix	Decoroc				Decoroc 0,30 Decofix 0,10
Neuf, grenu, peu absorbant	Decoroc dilué avec 10% de Decofix	Decoroc				Decoroc 0,35 Decofix 0,14
Friable, très absorbant	Lavage	Decofix dilué en plusieurs couches	Decoroc dilué à 10% de Decofix	Decoroc		Decoroc 0,45 Decofix 0,20
Ancien, microfissuré	Decofix, éventuellement dilué à l'eau	Decoroc dilué à 20% de Decofix	Decoroc dilué à 10% de Decofix	Decoroc		Decoroc 0,70 Decofix 0,25
Ancien, fissuré, endommagé	Réparations avec Enduiplast	Decofix dilué en plusieurs couches	Decoroc dilué à 20% de Decofix	Decoroc dilué à 10% de Decofix	Decoroc	Decoroc 0,80 Decofix 0,25
Ancien, surface hétérogène	Decofix dilué à la demande (max 50%)	Decoroc dilué à 20% de Decofix	Decoroc dilué à 10% de Decofix	Decoroc		Decoroc 0,80 Decofix 0,20